

COATING THE FUTURE

NOWO[®]RUB

DESCRIEREA PRODUSULUI

NowoRub este o vopsea cauciucata, flexibila, de înaltă densitate pentru tratarea suprafețelor de țiglă din beton, fibrociment și acoperișuri metalice, fiind recomandată pentru suprafețele de acoperiș foarte degradate.

APLICARE

Suprafața acoperișului trebuie să fie uscată și complet curățată de murdărie, mușchi și alge. NowoRUB se aplică cu o pensulă, cu o rolă sau cu un pulverizator airless (200-220 bar). Pentru suprafețele de acoperiș mai vechi și foarte uzate din fibrociment (eternit), vă recomandăm să utilizați NowoRUB în combinație cu Nowo Uni Primer, folosind mai întâi Nowo Uni Primer pentru amorsare. Alternativ, NowoRub poate fi diluat cu 10-15% pentru prima aplicare și apoi utilizat nediluat pentru a doua aplicare.

AVANTAJE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea de înaltă densitate cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți hidrofuge
- Extra elasticitate
- Aderență bună
- Putere de acoperire excelentă
- Pigmenți rezistenți la lumină și stabilizatori UV
- Inhibă dezvoltarea depozitelor vegetale (alge, licheni, mușchi, etc.)

RECOMANDARE

Important: Nu uitați să amestecați bine NowoRUB și începeți întotdeauna prin a aplica pe o mică suprafață de testare pentru a vă asigura că produsul este compatibil cu suprafața care urmează să fie tratată.

DATE TEHNICE

Culoare: Negru, Gri Antracit închis, Gri Antracit, Rosu Bordeaux, Roșu oxid, Roșu special (Caramiziu închis), Roșu Caramiziu, Negru albastrui, Maro închis, Mocca, Maro Roscat, Gri Argintiu, Verde, Albastru.

Timpu de uscare: La o temperatură de 20° Celsius și o umiditate relativă a aerului de 60%, NowoRUB este gata pentru a fi acoperit după aproximativ 3-4 ore, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței și de grosimea stratului aplicat.

Acoperire: 3-4 m² pe litru.

Aplicarea produsului: Pensulă, rolă sau prin pulverizare airless.

Diluție: Apă.

Curățare: Apă și săpun.

Ambalaj: 20 de litri.

Termen de valabilitate: 24 de luni în ambalajul original nedeschis.

Depozitare: loc uscat, ferit de îngheț, a nu se lasa la îndemana copiilor.

Cod Mal (93): 00-1

VOC-MAX: 50 g/l VOC-LIMIT (A/e (VB)): 130 g/l.

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.com



Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza experienței noastre de mulți ani și a celor mai recente cunoștințe în domeniu. Intenția este de a sprijini meșterii în alegerea materialelor potrivite și în utilizarea lor în conformitate cu reglementările. Informațiile conținute în această FT nu constituie o garanție și nu îi exonerează pe utilizatori de responsabilitatea de a verifica materialul și de a verifica dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută. Toate versiunile noi înlocuiesc versiunile anterioare ale FT. Ultima actualizare: 12.11.2021.