

NOWO RUSTCONVERTER

APLICARE:

Nowo RustConverter este un grund care se utilizează direct pe suprafețele ruginite din fier sau aliaje din fier.

Nowo RustConverter este un tratament antirugină fără acizi minerali, special conceput pentru a neutraliza coroziunea pe metale și componente feroase.

RustConverter trebuie vopsit ulterior. RustConverter trebuie aplicat numai pe zonele ruginite.

RustConverter must be painted over afterwards. RustConverter must only be applied to rusty areas.

PROPRIETĂȚI:

Emulsie pe bază de apă, fără acid tanic, pentru tratarea suprafețelor ruginite.

Neutralizează procesul de coroziune - Lasă un strat acrilic robust, insolubil, după întărire.

Ușor de aplicat cu o pensulă, rolă sau pulverizator airless.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Suprafața trebuie să fie complet curățată de ulei, grăsimi, rugină desprinsă sau reziduuri de vopsea.
2. Aplicați cu o pensulă, o rolă sau un pulverizator airless. Asigurați-vă că sunt acoperite toate suprafețele afectate de rugină. În funcție de starea suprafeței, pot fi necesare 2 straturi pentru a asigura o acoperire și un tratament complet (așteptați cel puțin o oră între straturi).
3. Suprafața este uscată la atingere după 30-45 de minute. Lăsați să se usuce timp de cel puțin 24 de ore înainte de a vopsi din nou.
4. Testați întotdeauna compatibilitatea înainte de utilizare.
5. Curățați pensula, rola sau spray-ul cu apă după utilizare.

TECHNICAL DATA

Vâscozitate:	100 KU
Densitate:	1,05-1,10
Valoare PH:	8-9
COV:	< 140 g / litru
Procentul de substanță uscată în greutate:	40
Procentul de substanță uscată în vol.:	35
Grosimea recomandată a stratului:	40-50μ
Peliculă umedă:	110-140μ
Acoperire teoretică:	7-10 m ²

Următoarele valori au fost testate la 20°C / 40-60% RH și la grosimea recomandată a peliculei.

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.dk.